

# Calduran Kimfix®

Bouwtechniek en Voorlichting  
Postbus 97  
3840 AB Harderwijk  
Telefoon 0341 464 004  
Telefax 0341 464 005

**Calduran Kimfix® is een kimmortel met een hoge druksterkte voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteen wanden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting zoals bij Calduran Hoogbouwelementen®. Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 “Mortels voor metselwerk.”**

## Producteigenschappen

- Kimmortel met een hoge druksterkte van 25 N/mm<sup>2</sup>;
- Voorzien van speciale steunkorrel voor meer stabiliteit van de verse mortel;
- Afgestemd op het sterk zuigende en gladde oppervlak van kalkzandsteen;
- Gemodificeerd om ook op droge ondergronden een goede hechting te garanderen;
- Hydraulisch afbindend;
- Geschikt voor verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen;
- Chromaatarm volgens TGRS 613.

Technische informatie	
Mortelkwaliteit	M25
Morteltoepassingstype (BRL1905)	A
Volumieke massa	≥ 1750 kg/m <sup>3</sup>
Bindmiddel	cement
Maximale korrel	6 mm
Druksterkte	25 N/mm <sup>2</sup> ( $f'_m$ volgens NEN 6790)
Hechtsterkte (na 28 dagen)	0,2 N/mm <sup>2</sup> ( $f_{c,rep}$ volgens NEN6790)
Aanmaakwater	ca. 2,8 l per 25 kg
Uitlevering	ca. 490 liter/1000 kg
Verwerkingstemperatuur	van + 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	2 uur

## Levering

- Calduran Kimfix® wordt geleverd in (mini) silo's of in papieren zakken van 25 kg;
- De Calduran Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2, BRL 1905 en wordt geleverd met KOMO-certificaat;
- Levering via de bouwmaterialenhandel;
- Kimfix® wordt uit voorraad geleverd;
- Kimfix® wordt geleverd op retourpallet en verpakt in een folie;
- Kimfix wordt ook geleverd in mini-silo's met een inhoud van 1500 kg, zie productblad *Mini-silo's*.

## Opslag

- Droog en afgesloten in originele verpakking;
- Vrij van de grond;
- Houdbaarheid op verwerking: ca. 12 maanden, op chroomaatgehalte ca. 6 maanden na productiedatum.

## Verbruik

Uit 100 kg droge mortel verkrijgt men ca. 50 liter verwerkbaar mortel. Voor 1 meter wandlengte gelden per cm laagdikte de volgende ervaringswaarden. Deze waarden zijn zonder mortelverlies en uitgaande van mortel onder 45° en verlijming van de stootvoegen.

wanddikte	laagdikte per 10 mm		laagdikte 30 mm	
	l/m <sup>1</sup>	kg/m <sup>1</sup>	l/m <sup>1</sup>	kg/m <sup>1</sup>
67	0,8	1,5	2,9	5,8
100	1,1	2,2	3,9	7,8
120	1,3	2,6	4,5	9,0
150	1,6	3,2	5,4	10,8
175	1,9	3,7	6,2	12,3
214	2,2	4,5	7,3	14,6
250	2,6	5,2	8,4	16,8
300	3,1	6,2	9,9	19,8

## Verwerking

- Calduran Kimfix<sup>®</sup> met c.a. 2,8 l schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat;
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of staafmixer;
- Calduran Kimfix<sup>®</sup> is geschikt voor verwerking met droge kalkzandsteen. Met voorbevochtigde stenen wordt een hogere hechtsterkte verkregen. Extreem droge kalkzandsteen voorbevochtigen;
- Bij temperaturen lager dan +5° C dienen er, om het bevriezen van de mortel te voorkomen, maatregelen te worden genomen. Zoals het aanmaken met warm water en het afdekken van de gestelde kim. Men dient er rekening mee te houden dat de mortel meer tijd nodig heeft om uit te harden;
- De kim zuiver vlak en waterpas stellen in een mortellaag van 15 tot 30 mm dik;
- Beijzelde en vuile producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats;
- Volg ook de verwerkingsrichtlijnen uit het Handboek Uitvoering van Calduran;
- Nabehandeling: Tegen te sterke zonnebestraling en wind afschermen, de oppervlakken eventueel afdekken en nabehandelen.

## Veiligheid

Reageert met vochtigheid/water sterk alkalisch, daarom huid en ogen beschermen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen bovendien een arts consulteren. Voor meer informatie of voor het veiligheidsinformatieblad van Calduran Kimfix<sup>®</sup> kunt u terecht bij de afdeling Bouwtechniek en Voorlichting te Harderwijk.

Dit productblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken van de inhoud van dit informatieblad. Calduran Kalkzandsteen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen.